Wood firing 1st August 2025

	Temperature			
0645	14			
0700	101			
0715	145			
0730	176			
0745	213			
0800	248			
0815	325			
0830	390			
0845	462			
0900	655			
0915	663			
0930	800			
0945	940	Cone 08 over 0958, 962 deg		
1000	1,045			
1015	1,144			
1030	1,137			
1045	1,054			
1100	1,122			
1115	1,120			
1130	1,150			
1145	1,145			
1200	1,192			
1215	1,218			
1230	1,264			
1245	1,185			
1300	1,214			
1315	1,292			
1330	1,198	Cone 8 moving		
1345	1,280			
1400	1,250	Cone 8 down, 9 moving 1410		
1415	1,272			
1430	1,332	Cone 9 over Cone 10 moving		
1445	1,346			
1500	1,344	Cone 10 at 3 o'clock		
1515	1,300			
1530	1,360			
1545	1,200	Cone 10 down Stop stoking		
1600	1,000	Brick up		

Wood firing 1.8.25
1,400
1,050
700
350
0
4
3
2
1
0
0645
0715
0745
0815
0845
0915
0945
1015
1045
1115
1145
1215
1245
1315
1345
1415
1445
1515
1545
Temperature